ATK U-850

Jednoskładnikowy klej kontaktowy w aerozolu na bazie kauczuku syntetycznego z dodatkiem modyfikatorów. Przeznaczony głównie do szybkiego klejenia tapicerki, materiałów wygłuszających i wykładzin w branży motoryzacyjnej oraz przemyśle. Tworzy elastyczną spoinę o wysokiej przyczepności początkowej i dobrej odporności temperaturowej. Produkt gotowy do użycia po wstrząśnięciu opakowania.

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

- Natychmiastowa wytrzymałość wstępna po złączeniu.
- Odporność temperaturowa do 90 °C, krótkotrwale do 120 °C.
- Bardzo dobra przyczepność do różnorodnych materiałów: tkanin, pianek, metali, drewna i wielu tworzyw.
- Łatwa aplikacja z gotowego aerozolu, bez dodatkowego sprzętu.
- Wysoka wytrzymałość końcowa po 24–48 h.

ZASTOSOWANIA

- Klejenie tapicerki samochodowej, jachtowej, kamperowej: podsufitek, boczków drzwiowych, foteli.
- Mocowanie wykładzin ściennych i podłogowych w przyczepach kempingowych, jachtach i kamperach.
- Montaż materiałów wygłuszających (maty wyciszające) w pojazdach i maszynach.
- Łączenie płyt gumowych z podłożami metalowymi.
- Wstępne klejenie folii paroizolacyjnych PE i folii aluminiowych w budownictwie.
- Klejenie tkanin naturalnych i syntetycznych, m.in. wełny, jedwabiu, lnu, poliestru, poliamidu.

PRZYCZEPNOŚĆ DO PODŁOŻY I MATERIAŁÓW

- Pianka PU – bardzo dobrze
- Pianka EVA – bardzo dobrze (zalecane testy z ATK 822)
- Pianka EPP – bardzo dobrze (zalecane testy z ATK 822)
- Pianka PE – bardzo dobrze
- Skóra naturalna – bardzo dobrze
- Tkaniny naturalne – bardzo dobrze
- Skóra sztuczna (tylko od strony wewnętrznej na siatce poliestrowej) – bardzo dobrze
- Tkaniny poliestrowe – bardzo dobrze
- Metale – bardzo dobrze
- Tworzywa sztuczne twarde– bardzo dobrze
- Kompozyty – bardzo dobrze
- Elementy malowane – bardzo dobrze
- Drewno, sklejka, płyta wiórowa – bardzo dobrze
- Guma EPDM, SBS, SBR – bardzo dobrze
- Mikroguma – bardzo dobrze
- Filc, korek – bardzo dobrze
- Materiały budowlane (cegła, beton itp.) – dobrze
- Styropian i styrodur – odradzane
- Miękkie PCV (plandeki, folie ogrodnicze, wierzchnia warstwa ekoskóry) – odradzane
- Gumy silikonowe – odradzane
- POM i PTFE - odradzane

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA

- woda – odporność czasowa
- aceton - brak odporności
- benzyna - brak odporności
- olej napędowy / diesel - brak odporności

OGRANICZENIA STOSOWANIA

- Nie kleić styropianu, styroduru ani miękkiego PCV.
- Podczas aplikacji unikać otwartego ognia i temperatur powyżej 50 °C – pojemnik pod ciśnieniem.
- Nie stosować w miejscach narażonych na ciągły kontakt z wodą.

DODATKOWE INFORMACJE

- Matowanie / szlifowanie powierzchni twardych zwiększa znacząco przyczepność.
- Pojemnik pod ciśnieniem – nie przekłuwać, nie spalać, nawet po opróżnieniu.

DANE TECHNICZNE

- Baza: kauczuk syntetyczny w rozpuszczalnikach organicznych
- Kolor: mleczny
- Forma: aerozol
- Gęstość: ok. 1,2 g/cm³
- Lepkość (produkt): 450 mPa·s
- Zawartość substancji nielotnych: 30 % obj.
- Czas otwarcia: 1-3min.
- Wytrzymałość robocza: 1–2 h.
- Pełna wytrzymałość: 24–48 h
- Odporność temperaturowa: do 90 °C (krótkotrwale do 120 °C)
- Termin przydatności: 12 miesięcy od daty produkcji
- Warunki przechowywania: +5 °C do +25 °C, pojemnik szczelnie zamknięty
- Opakowanie: puszka aerozolowa 500 ml

ORIENTACYJNA WYDAJNOŚĆ / ZUŻYCIE

- Wydajność z jednego opakowania 500 ml: 5–6 m² powierzchni (przy równomiernym, jednostronnym natrysku).

PRZECHOWYWANIE

- Przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu.
- Temperatura przechowywania: od +5 °C do +25 °C.
- Chronić przed mrozem i bezpośrednim nasłonecznieniem.
- Produkt nieodpowiednio przechowywany traci właściwości klejące.
- Po użyciu należy odwrócić puszkę do góry dnem i wypuścić resztki kleju z dyszy

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

- Powierzchnie muszą być czyste, suche i odpylone.
- Z powierzchni metalowych usunąć rdzę i dokładnie odpylić.
- Podłoża gładkie zmatowić lub przeszlifować dla poprawy przyczepności.
- Nie stosować primerów ani aktywatorów, o ile nie wynika to z konkretnego badania przyczepności.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI I USUWANIE ZABRUDZEŃ

- Nieutwardzony klej zbierać nieiskrzącymi materiałami absorbującymi.
- Nie stosować rozpuszczalników organicznych.
- Utwardzony klej usuwać mechanicznie.

INSTRUKCJA UŻYCIA

1. Przed użyciem przetestować na zbędnym materiale lub w mało widocznym miejscu.
2. Przed aplikacją mocno wstrząsnąć puszką.
3. Nanosić równomiernie na obie łączone powierzchnie z odległości 10–20 cm, trzymając pojemnik pionowo.
4. Na podłożach chłonnych (skóra, guma, tkaniny) nanieść dwie warstwy w odstępie 3 minut.
5. Odczekać 1-3 minuty, aż klej stanie się suchy w dotyku (czas otwarty), następnie złączyć elementy i dobrze docisnąć.
6. Docisnąć ręcznie, wałkiem dociskowym lub prasą.
7. Pozostawić do pełnego utwardzenia przez 24 godziny; unikać obciążania spoiny wcześniej.

BEZPIECZEŃSTWO

- Przed użyciem obowiązkowo przeczytać kartę charakterystyki produktu SDS/MSDS.
- W razie wątpliwości nie używać produktu i skontaktować się ze sprzedawcą.
- Produkt skrajnie łatwopalny – przechowywać z dala od źródeł ognia, gorących powierzchni, iskier. Nie palić.
- Podczas aplikacji używać rękawic ochronnych, okularów i odzieży ochronnej. Zapewnić skuteczną wentylację (lokalne odsysanie, otwarte przestrzenie).
- Unikać wdychania par i mgiełki; w razie niedostatecznej wentylacji stosować półmaskę z pochłaniaczem par organicznych.
- W przypadku kontaktu ze skórą – umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku dostania się do oczu – płukać wodą przez co najmniej 10 minut, usunąć soczewki kontaktowe, skonsultować się z lekarzem.
- Pojemnik pod ciśnieniem: nie przekłuwać, nie spalać, nawet po zużyciu.
- Nieutwardzone resztki produktu i zabrudzone opakowania traktować jako odpad niebezpieczny; przekazać uprawnionemu odbiorcy odpadów. Nie wylewać do kanalizacji ani wód powierzchniowych.

Dane producenta:
Ataszek.pl
ul. Głuchowska 27
60-101 Poznań, Polska
Email: sklep@ataszek.pl

Uwaga
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie zostały opracowane z najwyższą starannością i mają służyć wyłącznie celom informacyjnym. Firma Ataszek dokłada wszelkich starań, aby dostarczane dane były jak najdokładniejsze i aktualne, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za wyniki stosowania metod lub sposobów użycia produktów wybranych przez użytkownika. Zachęcamy do podjęcia odpowiednich środków ostrożności, aby zminimalizować ryzyko dla osób i procesów produkcyjnych. Nie uwzględniamy roszczeń związanych z ewentualnymi szkodami, ponieważ nie kontrolujemy indywidualnych metod wykorzystania naszych produktów, nie możemy być współodpowiedzialni za ich nieprawidłowe użycie. Przed zastosowaniem produktu, zalecamy przeprowadzenie własnych testów w oparciu o dostarczone przez nas informacje. Należy także zapoznać się z dostępnymi kartami bezpieczeństwa substancji (MSDS) dla pełnych informacji o środkach ostrożności.