

ATK 115

Profesjonalny klej termotopliwy

ATK 115 to klej termotopliwy HOT-MELT o podwyższonej adhezji do różnych materiałów, na پایه poliolefiny. Dzięki unikalnej formule, przewyższa większość dostępnych na rynku klejów na gorąco, zapewniając solidne połączenie elementów przemysłowych, budowlanych i codziennego użytku. Produkt cechuje się szybkim czasem wiązania, co umożliwia wydajną pracę i wszechstronność zastosowań.

Właściwości:

- Doskonała przyczepność do szerokiej gamy materiałów.
- Elastyczna spoina umożliwia kompensację ruchów łączonych elementów.
- Bezwonny i bez emisji dymu, bezpieczny dla użytkownika.
- Duża płynność kleju, umożliwiającą łatwą aplikację.
- Odporny na warunki środowiskowe w normalnym użytkowaniu.
- Łatwy w użyciu, dostępny w szytyfcie 11 mm o długości 30 cm.

Wybrane zastosowania:

- Klejenie pianek PUR, PE i PP.
- Montaż izolacji w przemyśle elektronicznym i mocowanie kabli.
- Produkcja i naprawy w przemyśle meblarskim.
- Przemysł tekstylny: mocowanie skóry, tkanin, wstążek.
- Produkcja opakowań: klejenie plastikowych elementów denek i wkładów.
- Budownictwo: montaż paneli ściennych, elementów dekoracyjnych.
- Szybkie naprawy domowe – drewno, plastik, szkło.
- Mocowanie elementów dekoracyjnych w różnych miejscach.

Materiały klejone:

- Tworzywa sztuczne:
 - PP (polipropylen)
 - PE (polietylen)
 - styreny ABS, PC, PMMA, PS i pochodne
 - PET, PBT, PUR
- Metale
- Drewno (surowe, malowane, lakierowane)
- Szkło
- Kamień, ceramika, cegła
- Guma

- Materiały naturalne i sztuczne.

Zastosowanie odradzane:

- gumy silikonowe i silikony
- PTFE i POM
- ciągłe, duże obciążenie
- ciągła praca powyżej 50°C
- narażenie na czynniki chemiczne.

Brak odporności:

- ciągłe zanurzenie w wodzie;
- benzyna i diesel;
- inna chemia.

Dane techniczne:

Baza: modyfikowana poliolefina z żywicami syntetycznymi,

Temperatura aplikacji: maks. 190 °C.

Czas wstępnego wiązania: 3 – 5 sekund

Czas pozycjonowania: do 20 sekund

Punkt mięknięcia: około 60 °C

Opakowanie: 1kg (około 35 szt.)

Kolor: mleczny

Lepkość: 2800 mPa.s w 160°C

Forma: Szyft 11mm, 30 cm długości

Data ważności: 2 lata.

Warunki przechowywania:

Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, temperatura nie powinna przekraczać 25°C.

Instrukcja obsługi:Przygotowanie powierzchni:

Upewnij się, że powierzchnia jest czysta, sucha i odtłuszczona.

W przypadku trudnych materiałów, zaleca się zmatowienie powierzchni.

Aplikacja:

Używaj aplikatora z regulacją temperatury, dostosowanego do wymagań kleju (140-180°C).

Nakładaj klej równomiernie na jedną z powierzchni.

Połącz elementy w ciągu maksymalnie 20 sekund od aplikacji.

Ostrzeżenia:

Nie wychładzać kleju wodą podczas schnięcia.

Zasady bezpieczeństwa:

Środki ochrony osobistej:

Używaj rękawic ochronnych odpornych na wysokie temperatury (zgodnych z normą EN407) podczas obsługi gorącego kleju.

W przypadku ryzyka odprysków gorącego kleju stosuj okulary ochronne (zgodne z normą EN166).

Zalecenia przy pracy:

Pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć narażenia na opary powstające przy wysokich temperaturach.

Unikaj bezpośredniego kontaktu z gorącym klejem – grozi to poparzeniami.

Nie spożywaj posiłków i napojów oraz nie pal podczas pracy z produktem.

W razie wypadku:

Kontakt ze skórą: W przypadku poparzenia gorącym klejem natychmiast schłódź miejsce kontaktu zimną wodą. Nie usuwaj przyklejonego materiału mechanicznie. Skonsultuj się z lekarzem w razie potrzeby.

Kontakt z oczami: Przemyj oczy dużą ilością czystej wody przez co najmniej 15 minut. W przypadku utrzymującego się podrażnienia, skonsultuj się z lekarzem.

Inhalacja: Jeśli doszło do narażenia na opary kleju, zapewnij poszkodowanemu dostęp do świeżego powietrza. W razie wystąpienia objawów takich jak kaszel lub ból głowy, skontaktuj się z lekarzem.

Przechowywanie i transport:

Przechowuj produkt w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i ognia.

Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie, ale należy unikać jego przegrzewania.

Dodatkowe ostrzeżenia:

Trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci.

Pamiętaj, aby przed użyciem produktu dokładnie zapoznać się z Kartą Charakterystyki (MSDS) i przestrzegać wskazówek producenta.

Inne:

- Zaleca się przeprowadzenie testów na niewielkiej powierzchni przed pełnym użyciem.
- Zalecamy używanie pistoletu z regulacją temperatury. Dzięki niemu dostosujesz lepkość oraz adhezję do powierzchni.

Dane producenta:

Ataszek.pl

ul. Głuchowska 27

60-101 Poznań, Polska

sklep@ataшек.pl

Uwagi:

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie zostały opracowane z najwyższą starannością i mają służyć wyłącznie celom informacyjnym. Firma Ataszek dokłada wszelkich starań, aby dostarczane dane były jak najdokładniejsze i aktualne, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za wyniki stosowania metod lub sposobów użycia produktów wybranych przez użytkownika. Zachęcamy

do podjęcia odpowiednich środków ostrożności, aby zminimalizować ryzyko dla osób i procesów produkcyjnych. Nie uwzględniamy roszczeń związanych z ewentualnymi szkodami, ponieważ nie kontrolujemy indywidualnych metod wykorzystania naszych produktów, nie możemy być współodpowiedzialni za ich nieprawidłowe użycie. Przed zastosowaniem produktu, zalecamy przeprowadzenie własnych testów w oparciu o dostarczone przez nas informacje. Należy także zapoznać się z dostępnymi kartami bezpieczeństwa substancji (MSDS) dla pełnych informacji o środkach ostrożności.