

KemisKOL T055

Trwale elastyczna uszczelka w płynie

KemisKOL T055 to wysoce skuteczny preparat do uszczelniania płaskich powierzchni, zapewniający trwałą elastyczność i odporność na działanie wysokich temperatur oraz różnych chemikaliów. Stosowany głównie w aplikacjach przemysłowych, takich jak uszczelnienia kadłubów pomp i zbiorników, gwarantuje niezawodność nawet w trudnych warunkach eksploatacyjnych.

Właściwości:

- Trwała elastyczność
- Odporność na temperatury do 120°C (krótkotrwale do 210°C)
- Szybki czas wiązania aplikacyjnego: 30 minut
- Maksymalna szczelina uszczelnienia do 0,3 mm (do 1,5 mm przy niskim ciśnieniu)
- Odporność na działanie oleju silnikowego pod ciśnieniem 2 bar

Zastosowanie:

- uszczelka do miski olejowej jako zastąpienie całkowicie oryginalną lub doszczelnia istniejącej
- doszczelnienie baku silnika
- uszczelka do silnika
- uszczelka pod głowicą zalecamy Kemiskol 548
- obudowy przekładni
- pomp paliwa, wodnych i innych płynów
- uszczelkę w zbiornikach wodnych ciśnieniowych i bezciśnieniowych
- wszędzie tam, gdzie nie ma oryginalnej uszczelki lub ze względu na uszkodzoną powierzchnię standardową nie jest w stanie doszczelnić.
- doszczelnianie kap zaworowych - jeżeli masz ubytek lub pęknięcie to zawsze najpierw klej Kemiskit AL21/FE21 dopiero później kładziesz uszczelkę.
- pokryw mostów tylnych.

Zastępujemy lub doszczelniamy uszczelki płaskie:

- silikonowe
- gumowe
- papierowe
- celulozowe
- i z innych materiałów

Stosowane podłoża:

- metale, tworzywa sztuczne, kamień, szkło i inne.

Zastosowanie odradzane:

- dichlorometan, trichloroetylen, 1, 1, 1 – trichloroetan, zasady oraz N,N-dimetyloformamid.

Odporność chemiczna:

- Odporny na tłuszcze, smary i oleje;
- domowe środki czyszczące;
- benzyna i diesel;
- woda i wilgoć.

Dane techniczne:

- **Lepkość:** 3000-5000 mPas
- **Czas aplikacyjny:** min. 30 minut
- **Maksymalna szczelina:** 0,3mm.
- **Odporność na temperaturę:** do 210°C
- **Opakowania:** tubka 80g.

Warunki przechowywania: Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu, poniżej 20°C.

Przygotowanie powierzchni:

- Powierzchnia powinna być czysta, sucha i odpylona w celu usunięcia luźnych kawałków i zwiększenia przyczepności
- Dokładnie odtłuszczamy – zalecany aceton lub ATK MEK.

Aplikacja produktu:

- do szczelin ok. 0,1 nałożyć na jedną powierzchnię i skręć element,
- do szczelin powyżej 0,1 nałożyć i poczekać 30 minut, tak żeby całkowicie wyschła i skręć (przy dużych nierównościach można nałożyć na 2 powierzchnie).

Zasady bezpieczeństwa:**Środki ochrony osobistej:**

Stosować rękawice ochronne wykonane z materiałów odpornych na działanie produktu (np. kauczuk nitrylowy lub neopren).

Używać okularów ochronnych lub pełnej osłony twarzy w celu zapobiegania kontaktowi produktu z oczami.

W przypadku długotrwałego kontaktu z produktem zapewnić stosowanie odzieży ochronnej.

Bezpieczne stosowanie:

Pracować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach lub na otwartej przestrzeni.

Unikać wdychania par produktu. W razie potrzeby stosować półmaski z filtrem ochronnym przeciwko parom organicznym.

Trzymać produkt z dala od źródeł ognia, iskier i gorących powierzchni – produkt jest łatwopalny.

Postępowanie w sytuacjach awaryjnych:

W przypadku kontaktu z oczami: natychmiast płukać oczy dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, a następnie skonsultować się z lekarzem.

W przypadku kontaktu ze skórą: spłukać skórę wodą i mydłem, zdjąć skażoną odzież. W razie utrzymującego się podrażnienia skontaktować się z lekarzem.

W razie wdychania oparów: przenieść poszkodowanego na świeże powietrze. Jeśli pojawią się objawy, takie jak zawroty głowy lub trudności w oddychaniu, natychmiast skonsultować się z lekarzem.

W przypadku połknięcia: nie wywoływać wymiotów, wypłukać usta wodą i skontaktować się z lekarzem.

Środki ochrony środowiska:

Nie dopuszczać do przedostania się produktu do kanalizacji, wód powierzchniowych ani gruntowych.

W przypadku wycieku: zastosować niepalne materiały absorpcyjne (np. piasek) i przekazać odpady do utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.

Przechowywanie:

Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w suchym, chłodnym miejscu o temperaturze od +15°C do +25°C.

Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i źródłami ciepła.

Trzymać poza zasięgiem dzieci.

Uwagi dodatkowe:

Przed rozpoczęciem pracy zapoznać się z pełną Kartą Charakterystyki Produktu (SDS).

Wszystkie odpady i pozostałości produktu utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Inne:

- Przed użyciem przetestuj na zbędnym materiale jak zachowuje się produkt.

Dystrybutor w Polsce:

Ataszek.pl, ul. Głuchowska 27, 60-101 Poznań, Polska, sklep@atazbek.pl

UWAGA

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie zostały opracowane z najwyższą starannością i mają służyć wyłącznie celom informacyjnym. Firma Ataszek dokłada wszelkich starań, aby dostarczane dane były jak najdokładniejsze i aktualne, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za wyniki stosowania metod lub sposobów użycia produktów wybranych przez użytkownika. Zachęcamy do podjęcia odpowiednich środków ostrożności, aby zminimalizować ryzyko dla osób i procesów produkcyjnych. Nie uwzględniamy roszczeń związanych z ewentualnymi szkodami, ponieważ nie kontrolujemy indywidualnych metod wykorzystania naszych produktów, nie możemy być współodpowiedzialni za ich nieprawidłowe użycie. Przed zastosowaniem produktu, zalecamy przeprowadzenie własnych testów w oparciu o

dostarczone przez nas informacje. Należy także zapoznać się z dostępnymi kartami bezpieczeństwa substancji (MSDS) dla pełnych informacji o środkach ostrożności.